



## **ELASTOMERIC – 147Caulk** **Эластомерик – 147 Кок** Полиуретановый герметик

ТЕХНИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  
TDS147Caulk 17/08/2012

### **Описание:**

**ELASTOMERIC – 147 Caulk** – однокомпонентный тиксотропный полиуретановый герметик. Полимеризуется под воздействием влаги содержащейся в воздухе. Специально разработан для использования в замкнутых шовных стыках, для изолирования вокруг механических крепежных элементов, вентиляционных коробов, труб и других выступающих элементов на кровлях. Применяется на бетонных, металлических и битумных кровлях для ремонта трещин и швов, для заполнения контрольных стыков, герметизации сливов, водостоков и воронок.

### **Преимущества:**

- широкий спектр применения
- отличная адгезия практически ко всем основаниям
- высокая эластичность
- не дает усадки
- стойкость к УФ излучению

### **Области применения:**

- ремонта убытков плоских и скатных кровель
- герметизация мест проходки коммуникаций
- как часть системы гидроизоляции жидких полиуретановых покрытий

### **Цвет:**

Белый, серый.

### **Технические характеристики:**

Основа:	Полиуретан
Скорость отверждения (до отлипа):	1-2 час. при +20°C, 50% отн. вл.
Полный набор прочности:	7 суток
Удлинение при разрыве:	>700%
Прочность на разрыв:	3,45 МПа
Твердость Шор А:	35
Температура эксплуатации:	от -40°C до +90°C

### **Нанесение:**

Все поверхности должны быть сухими, без пыли, жира, масла и других загрязнений, которые могут ухудшить адгезионный контакт с поверхностью. Непористые поверхности, такие как стекло или металл предварительно следует протереть растворителем. Нанесите достаточное количество **ELASTOMERIC – 147 Caulk**, чтобы закрыть шляпки крепежных элементов, полностью изолировать и заполнить обрабатываемые швы или трещины. Прокройте **ELASTOMERIC – 147 Caulk** пространство на 3-5 см по обе стороны трещины. **ELASTOMERIC – 147 Caulk** наносится мастерком или шпателем. Плотнo вдавите материал в полость для обеспечения хорошей адгезии и исключения образования воздушных карманов.

TDS147Caulk 17/08/2012

**Упаковка и хранение:**

**ELASTOMERIC – 147 Caulk** выпускается в металлических ведрах по и 5 кг. Хранить в сухом прохладном месте в течение 9 месяцев, защитив материал от прямых солнечных лучей. Температура хранения от+5 до +30°С. Упаковки хранить крышкой вверх.

После вскрытия первичной тары, возобновление её хранения не допускается.

**Внимание:**

Беречь от детей. Используйте очки, перчатки и защитную одежду.

Если **ELASTOMERIC – 147 Caulk** попал на кожу - промыть водой с мылом. Не используйте пустую упаковку для хранения пищевых продуктов.

Информация, содержащаяся в данном бюллетени является точной и основана на знаниях, имеющихся у нас в данный момент. Она предназначена, чтобы помочь пользователю в оценке опасностей продукта и мерах безопасности, которые нужно принять при его использовании. Так как не имеется какая-либо возможность проверки условий применения материала, то рекомендации и предложения по способу использования материала осуществляются без гарантии нашей компании. Вы должны быть уверены в том, что материал считается подходящим к использованию. С выпуском данного технического бюллетеня предыдущий считается недействительным и теряет силу.